

Sure-White® EPDM

Produit d'étanchéité par recouvrement



Présentation

Le produit d'étanchéité par recouvrement Sure-White de Carlisle est un matériau d'une consistance convenant aux pistolets utilisés pour étanchéifier les rebords exposés du solin Elastoform Sure-White. Les produits d'étanchéité par recouvrement de Carlisle sont extrêmement durables, et leur consistance en caoutchouc durci leur permet de s'étirer et de se contracter avec la membrane de la toiture.

Caractéristiques et avantages

- » Rend étanches les rebords exposés du solin Elastoform Sure-White
- » Consistance en caoutchouc durci
- » Application au moyen d'un pistolet à calfeutrer
- » Rend étanches les joints du bord

Rendement en surface

Ce matériau offre un rendement en surface de 6,7 m (22 pi) par tube en utilisant un cordon de 8 mm (5/16 po).

Installation

1. Toutes les surfaces à étanchéifier avec le produit d'étanchéité par recouvrement doivent être fermes, sèches et exemptes d'huile, de poussière et d'autres matières étrangères.
2. Une fois le solin Elastoform installé correctement, nettoyer les rebords pour éliminer tous les matériaux étrangers en essuyant avec un chiffon HP Splice Wipe de Carlisle (ou son équivalent) humidifié avec le nettoyant pour membrane souillée Carlisle.

Remarque : Des gants imperméables (conformes à la norme ANSI/ISEA 105-2005) sont recommandés lors de l'utilisation de ce matériau.

3. Appliquer un cordon de 8 mm (5/16 po) du produit d'étanchéité par recouvrement le long du rebord exposé du solin Elastoform.
4. Au moyen d'un outil égalisateur, égaliser le cordon du produit d'étanchéité afin que le point haut soit au-dessus du décalage du joint et que les bords soient égalisés par rapport au platelage.
5. Le produit d'étanchéité par recouvrement doit être appliqué et égalisé sur tous les bords de solin Elastoform requis à la fin de la journée de travail. Le produit d'étanchéité par recouvrement peut être appliqué immédiatement au solin Elastoform.

Pour obtenir tous les renseignements relatifs à l'installation du produit d'étanchéité, consulter les spécifications fournies par Carlisle.

Précautions

- » Avant toute utilisation, consulter la fiche signalétique pour obtenir tous les renseignements relatifs à la sécurité.
- » Les produits d'étanchéité par recouvrement sont INFLAMMABLES. Ils contiennent des distillats de pétrole qui présentent des risques d'incendie et d'explosion dangereux une fois exposés à la chaleur, aux flammes ou aux étincelles. Entreposer et utiliser à l'écart de toutes sources de chaleur, de flammes ou d'étincelles. Ne pas fumer pendant l'application. Ne pas utiliser dans les endroits confinés ou non ventilés. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se déplacer le long du sol vers une source d'inflammation éloignée et provoquer un retour de flamme. Une étiquette rouge de mise en garde est requise pour l'expédition.
- » Éviter de respirer les vapeurs. Maintenir le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Utiliser avec une ventilation adéquate. En cas d'inhalation, amener la victime à l'extérieur. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Appeler immédiatement un médecin.
- » En cas d'ingestion, NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. Appeler immédiatement un médecin.
- » Éviter le contact avec les yeux. Le port de lunettes de sécurité est recommandé. En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Contacter immédiatement un médecin.
- » Éviter tout contact avec la peau. Se laver soigneusement les mains après la manipulation du matériau. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement la zone affectée avec du savon et de l'eau.
- » Suivre les instructions recommandées quant au jointement de Carlisle. NE PAS UTILISER en tant que ciment de jointement entre les membranes.
- » Un entreposage sur le chantier à des températures supérieures à 90 °F (32 °C) affecte la durée de conservation du produit. En cas de stockage du produit d'étanchéité par recouvrement à des températures inférieures à 60 °F (15 °C), le ramener à la température ambiante avant utilisation.

Sure-White® EPDM

Produit d'étanchéité par recouvrement

- » Si un linge imbibé de solvant excessivement mouillé est utilisé pour nettoyer le bord de jointement, le solvant peut rester dans le décalage des feuilles de membrane. Pour éviter ce problème, utiliser un chiffon humide et s'assurer que le nettoyant pour membrane souillée est complètement évaporé avant l'application du produit d'étanchéité par recouvrement.
- » En cas d'application par temps froid, humide ou très humide, il est possible que l'évaporation des solvants soit réduite de manière substantielle, ce qui entraîne un léger gonflement de la membrane. Cela serait aggravé si le produit d'étanchéité est appliqué en couche inhabituellement épaisse.
- » Les rendements en surface constituent une moyenne et peuvent varier en raison des conditions sur le chantier.
- » TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Propriétés et caractéristiques typiques

Couleur	Blanc
Solides	55 %
Point d'éclair	52 °F (11 °C) méthode du vase clos
Température de service	-60 °F à 180 °F (-51 °C à 82 °C)
Densité relative	116
Flexibilité par temps froid	Excellente
Résistance à :	
Tache	Excellente
Intempéries générales	Excellente
Ozone	Excellente
Rayonnement ultraviolet	Excellente
Affaissement	Très bonne
Eau	Excellente
Acide	Bonne
Alcalin	Bonne
COV	448 grammes/litre
Poids net moyen par gallon U.S.	9,94 lb (1,03 kg/l)
Emballage	25 tubes/carton
Durée de conservation	1 an

Les propriétés et caractéristiques typiques sont fondées sur des échantillons soumis à des essais et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et renseignements servent de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.

Renseignements LEED®

Contenu recyclé avant consommation	0
Contenu recyclé après consommation	0
Lieu de fabrication	Akron, OH