

Sellador universal de una sola capa



Resumen

El sellador universal de una sola capa de Carlisle es un sellador de poliéter de un componente, 100 % sólido y sin solvente, que brinda un sellado hermético a diferentes sustratos. El sellador universal de una sola capa se puede utilizar como sellador sobre la barra de terminación en sistemas de techos completamente adheridos y con fijación mecánica Sure-Weld®, Sure-Flex™ y Sure-White®. También es excelente para utilizar en detalles de tapajuntas, albardillas e imbornales. Disponible en blanco y gris.

Características y beneficios

- » Excelente adherencia sobre una gran variedad de sustratos.
- » Bajo nivel de COV.
- » Amplia variedad de aplicaciones.
- » El gris está aprobado para usarse como sellador de solapamiento en el tapajuntas Elastoform Sure-Seal gris.
- » Colores estándar:



Blanco

Gris

Grado de cobertura

25 pies (7.6 m) por tubo o 600 pies (183 m) por caja, si se aplica en gotas de ¼ pulg. (8 mm).

Aplicación

1. El sellador universal de una sola capa es un material de un componente listo para usar sin necesidad de mezclarlo ni prepararlo.
2. Preparación de la superficie: Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo o contaminación que pueda afectar la capacidad de adherencia. Puede ser necesario limpiarlas con el limpiador de membranas desgastadas o con el limpiador de membranas con bajo contenido de COV de Carlisle.
3. Utilice una pistola para calafateo de alta calidad para poder aplicar el producto con facilidad.
4. El sellador universal de una sola capa ya no queda pegajoso, por lo general, al cabo de 25 minutos y forma una película a los 45 minutos. Se seca por completo al cabo de tres a siete días, según los niveles de temperatura y humedad.
5. Limpieza: Retire el exceso de sellador que quede alrededor de la junta antes de limpiar con el limpiador de membranas desgastadas o con el limpiador de membranas con bajo contenido de COV.

IMPORTANTE: Se debe utilizar el sellador universal de una sola capa gris como sellador de solapamiento al instalar el tapajuntas Elastoform Sure-Seal gris sensible a la presión en membrana de TPO gris. Para lograr una adherencia adecuada, se debe colocar imprimador en la superficie del el tapajuntas Elastoform en cualquier zona en la que se vaya a colocar el sellador universal de una sola capa gris.

Revise los detalles y especificaciones de Carlisle para obtener información completa sobre la aplicación.

Precauciones

- » Almacene el producto en los envases originales sin abrir en un lugar fresco y seco. Proteja los envases sin abrir del calor y de la luz solar directa. Las temperaturas elevadas pueden reducir la vida útil del producto.
- » No utilice el sellador universal de una sola capa a temperaturas inferiores a los 40 °F (4 °C).
- » Solo para uso industrial profesional. No se puede volver a embalar ni revender para ningún otro uso que no sea industrial o profesional.
- » Evite el contacto prolongado con la piel.
- » El adhesivo sin curar causa irritación en los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávelos de inmediato con agua.
- » No ingiera. En caso de ingerirlo, llame de inmediato a un médico.
- » Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) correspondiente para conocer toda la información de seguridad antes de usar el producto.
- » MANTÉNGALO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Sellador universal de una sola capa

Caraterísticas y propiedades típicas

Color	Blanco o gris
Viscosidad	850 000 Cps.
Período libre de adherencia	25 minutos según la temperatura/humedad
Tiempo de curado	3-7 días según la temperatura/humedad
Flujo, pandeo o desplome	Nada (gota de ¼ pulg. [8 mm])
Manchas	Nada
Resistencia al ozono	Buena
Resistencia a los rayos UV	Excelente
Dureza curada, (Shore A)	17-55
Resistencia al corte	150-208 PSI
Peso por caja	25 libras (11.3 kg) a 24 unidades por caja 12.5 libras (5.7 kg) a 12 unidades por caja
Embalaje	Blanco: 24 cartuchos de 10.1 fl oz (298 ml) cada uno Gris: 12 cartuchos de 10.1 fl oz (298 ml) cada uno
Vida útil	12 meses, envase sin abrir a 90 °F (32 °C)
Contenido de COV	22 g/l

Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información se brindan a modo de guía y no reflejan el rango de especificación para ninguna propiedad de este producto en particular.

Información sobre certificación LEED®

Contenido de material reciclado preconsumo	0 %
Contenido de material reciclado posconsumo	0 %
Lugar de fabricación	MI
Índice de Reflectancia Solar (SRI)	N/C